

SWISSPEARL FACADER



1. IDENTIFIKATION AF VIRKSOMHED/SELSKAB

1.1 Produktidentifikator

Produkt: Glat fibercementplade til ydervægge SWISSPEARL®, NATURA, XPRESSIV® og CARAT®

1.2. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/Distributør:

Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
Telefon: +41 55 617 11 11
Telefax: +41 55 617 12 23
Informationsafdeling: cwr@eternit.ch

1.3. Telefonnummer i nødstilfælde

Kontaktpersoner for information

Information ved nødsituationer: Christoph Weder
Telefonnr. ved nødsituationer: +41 55 617 13 15

2. SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM INDHOLDSSTOFFER

2.1. Kemisk beskrivelse og/eller farlige bestanddele

Beskrivelse: Hærdet cement med cellulose- og plastfibre samt bjergarter (indeholder ikke asbestfibre)

Yderligere information: Overfladen delvist behandlet med akrylmaling

3. FARLIGE EGENSKABER

Beskrivelse af risiko: Ikke relevant

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelle oplysninger: Ingen særlige regler eller forskrifter.

5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1. Brandslukningsmidler

Egnede brandslukningsmidler: Produktet er ikke brændbart. Brandnummer 6q.3. Brug slukningsmetoder, der er tilpasset til de omgivende brandforhold.

Slukningsmidler, der ikke må anvendes (sikkerhedsårsager): Ingen

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige værnemidler: Ingen særlige regler eller forskrifter

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Instruktioner til sikker håndtering: I overensstemmelse med detaljerne i den tekniske produktinformation. Ingen særlige krav.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Yderligere instruktioner til udformning af tekniske installationer:

Når pladerne bearbejdes, skal udstyr, der minimerer støvdannelse, anvendes (støvudsugning).

Komponenter med arbejdspladsrelaterede grænseværdier.

Beskrivelse	CAS-nr	Type af grænse	Værdi	Enhed
Støv i alt	1305-78-8		MAK	Mg/m ³

Bemærkninger:

Afledt fra cementbestanddele.

Personlige værnemidler

Generelle sikkerhedsforanstaltninger:

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Håndbeskyttelse:

Arbejdshandsker.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Generelle oplysninger

Form:	Fast			
Farve:	Grå eller farvet			
Lugt:	Ingen			
Flammepunkt:	Ikke relevant			°C
Antændelsepunkt:	Ikke relevant			°C
Brændbarhed:	Ikke brændbar			
Nederste eksplosionsgrænse:	Ikke relevant			
Øverste eksplosionsgrænse:	Ikke relevant			
Damptryk:	Ikke relevant	kPa	ved	°C
Densitet:	1,7-1,9	g/cm ³	ved	20 °C
pH:	11-12	g/l H ₂ O	ved	25 °C
Viskositet:	Ikke relevant		ved	°C

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Forhold, der skal undgås (farlige reaktioner):

Ingen særlige krav.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Praktisk erfaring

Sundhedsrisici:

Ingen særlige sundhedsrisici.
Åndedrætsværn anbefales ved bearbejdning med skærende udstyr.

12. MILJØOPLYSNINGER

Nedbrydelighed:

Nedbrydes ikke.

Bevægelighed:

Ikke relevant.

13. BORTSKAFFELSE

Anbefaling:

Håndteres som byggeaffald eller inaktivt materiale iht. TVA (schweizisk affaldsforordning). Inaktivt materiale.

Affaldskode (VVS-forordningen):

27

28

Beskrivelse

Byggemateriale – fibercement

Byggeplads

(VVS = schweizisk forordning om specialaffald)

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Landtransport ADR/RID/SDR/RSD				
Klasse	Klasse	Klasse	Materialenr.	Beskrivelse
Indre vandveje ADN/ADNR				
Klasse	Klasse	Klasse	Kategori	Beskrivelse
Søtransport IMDG/VBGS		Type af grænse	Værdi	Enhed
Klasse	UN-nummer	Emballagegruppe		Teknisk navn
Lufttransport IACO-TI/IATA-DGR		Type af grænse	Værdi	Enhed
Klasse	UN-/ID-nr	Emballagegruppe		Teknisk navn

Andre detaljer

Yderligere information:

Ikke farligt produkt.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Mærkning i overensstemmelse med EU-direktiv/GV

Produktet behøver ikke at mærkes iht. EU-direktiv/GV

Faresymbol:

Mærkning som farligt gods er ikke relevant.

16. ANDRE OPLYSNINGER

De afgivne oplysninger bygger på den nuværende viden og erfaring. De er beregnet til at beskrive vores produkter med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og udgør ingen garanti, hvad angår bestemte egenskaber og/eller oplysninger.

Datablad udfærdiget af:

Technologie- und Prüfcenter (teknologi- og test- center)

Telefonnr.: +41 55 617 13 15 (direkte nummer)

Fax: +41 55 617 12 23 e-mail. cwr@eternit.ch

Kontaktperson:

Ch. Weber