

SWISSPEARL® FACADEPLADER



FORZES®
PART OF moland//GROUP

GENERELT

- > Alle lokale og nationale sikkerhedsforskrifter skal altid overholdes.
- > Køb Swisspearl®-facadeplader/-systemer hos autoriserede forhandlere.
- > Brug kun Swisspearl®-facadeplader/-systemer til de formål, som producenten anbefaler.
- > Alle producentens anbefalinger vedrørende konstruktion, opbevaring, bearbejdning, montering og rengøring af Swisspearl®-facadeplader/-systemer skal overholdes.

KONSTRUKTION OG MONTERING

Kontrollér før montering:

- > at detailtegninger er godkendt af Swisspearl®-forhandleren.
- > at korrekte fastgørelsesanordninger og korrekt tilbehør er leveret til arbejdspladsen.
- > Underlag skal konstrueres af en statiker/entreprenør. Der skal tages højde for termisk udvidelse/sammentrækning ved at bruge fikserede/fleksible fastgørelsesanordninger.
- > Samlinger i støtteprofiler skal være sammenfaldende med pladefuger.
- > Kontinuerlig luftcirkulation nedefra og op skal være sikret bag ved Swisspearl®-facadeplader.
- > Monter ikke Swisspearl®-facadeplader/-systemer direkte på vægflader af nogen slags.
- > Brug ikke fugemasse af nogen slags i forbindelse med Swisspearl®-facadeplader.
- > Limning er ikke tilladt.
- > Brug ikke EPDM-fugelister på underlag af letmetal.
- > Brug skruer på træunderlag og nitter på underlag af letmetal, brug ikke skruer i letmetal.

OPBEVARING OG HÅNDTERING

- > Løft paller på tværs. Hold gaflerne adskilt for at undgå, at pallen bøjes. Gaffellængden skal svare til pallens længde.
- > Når en palle løftes med kran, skal det sikres, at pallen er fastgjort i et tilstrækkeligt antal løftepunkter for at forhindre, at den bøjes.
- > Stablede Swisspearl®-plader skal opbevares under tag. Hvis det ikke er muligt (f.eks. på en byggeplads), skal en presenning anvendes for at dække pallerne (pallernes fabriksemballage er ikke tilstrækkelig).

- > Paller/stabler skal altid placeres vandret og ikke ligge på jorden.
- > Lad aldrig plader glide mod hinanden. Løft plader adskilt for at undgå, at de ridser hinanden.
- > Hver stabels højde må ikke overstige 50 cm. Undlad at stable mere end to paller. Når plader lægges i stabler, skal der placeres folie mellem hver plade for at beskytte overfladen. Beskyt stabler på en hensigtsmæssig måde.
- > Alle producentens etiketter, instruktioner, anvisninger til projektering og udførelse skal være tilgængelige for alt personale på byggepladsen. Når plader lægges i stabler eller på paller, skal instruktionerne fastgøres på den nye stabel/palle, så de er lette at se.

BEARBEJDNING OG HÅNDTERING

- > Bearbejd Swisspearl®-facadeplader med elværktøj med støvudsugning.
- > Bearbejd Swisspearl®-facadeplader med elværktøj, som producenten anbefaler.
- > Fjern straks støv, der havner på pladen under bearbejdningen.
- > Brug aldrig en sav med vandkølet kling.
- > Når en plade er skåret, skal alle kanter tætnes med LUKO-imprægneringsvæske.
- > Lad ikke LUKO-imprægneringsvæske løbe ud på pladens overflade.
- > Lad entreprenører, der er uddannet af Swisspearl®/forhandler, montere Swisspearl®-facadeplader/-systemer.
- > Sørg for, at der ikke er støv på pladens for- og bagside, når den monteres.
- > Brug beskyttelsespulver, hvis en plade skal sættes ned på pladekanten, så den ikke beskadiges.

RENGØRING

- > Rengør ikke Swisspearl®-facadeplader med en tør metode.
- > Fjern straks cementpletter ved at påføre en 10 %-eddikesyreopløsning, og lad blandingen virke i 5-20 minutter, men lad den ikke tørre. Skyl derefter rent med koldt vand. Brug efter behov en højtryksrensning,
- > 40-80 bar; test altid denne metode på flader, der ikke ses.
- > Rengør aldrig en facade i direkte sollys.