

# ETERNIT BØLGETAGPLADER

## Euronit 700T

### PRODUKTBEKRIVELSE

700T Eternit bølgetagpladen er en robust og holdbar fibercement-tagplade, designet til både landbrugs- og boligbyggeri. Med sin laminerede struktur og specialudformede sideoverlæg, er denne tagplade ideel til lette tagkonstruktioner, hvor der ønskes et æstetisk og ensartet udseende.


Tagpladen tilbyder et attraktivt, teglstenslignende look, som gør den velegnet til forskellige byggetyper.

### Egenskaber


- > Forstærkning: Tagpladen er udstyret med indstøbte forstærkningsbånd af polypropylen, hvilket eliminerer behovet for et trædesikkert underlag.
- > Perfekt Overlæg: Den sidste bølge på tagpladen er mindre og fungerer som en underbølge, hvilket sikrer, at alle bølgetoppe er på samme højde. Dette bidrager til en jævn og flot tagflade.
- > Fremstillet af materialer, som cement, kalkstensmel, organiske fibre og udvalgte kunstfibre. Produktionsteknikken er energibesparende, og afhærdningen sker uden energiforbrug.



Tekniske specifikationer	
Pladebredde mm	1.152 mm
Pladelængde mm	1.220 mm
Pladetykkelse mm	6,5 mm
Bølgebredde mm	177 mm
Profilhjørne mm	51 mm
Monatge bredde mm	1.053 mm
Montage længde mm	1.070 mm
Montage højde mm	58 mm
Montage overlæg mm	150 mm
Monatge sideoverlæg mm	99 mm
Dækningsareal pr. plade m <sup>2</sup> *	1,13* m <sup>2</sup>
Tagplader stk. pr. m <sup>2</sup> *	0,89* stk.
Tagskruer stk. pr. m <sup>2</sup> *	1,80* stk.



Længdesnit



Breddesnit

\*150 mm plade overlæg

Vægt	
Vægt pr. plade kg	19,4 kg
Vægt pr. m <sup>2</sup> monteret kg*	17,22 kg

## Udformning

Bølgetagpladerne fås både med afskårne hjørner og forborrede skruehuller (hjørner/huller = HJ/HU) samt som fuldkantede plader uden huller (FK). Afstanden mellem understøtningerne er 1070 mm, hvilket giver et montageoverlæg på 150 mm.

## Fugt og Kondens

Fibercement tagbølgepladen er vandtæt, og materialet kan absorbere op til 25% af sin tørvægt i fugt. Denne egenskab hjælper med at reducere kondens og fugtproblemer ved at absorbere og frigive fugt under gunstige forhold. Ved korrekt ventilation og isolering af tagkonstruktioner minimeres risikoen for skadelig kondensfugt, hvilket gør pladerne velegnede til tagbeklædning.

## Isolering

Fibercement Tagbølgepladen har en lav varmeledningsevne, hvilket bidrager til at reducere varmeophobning om sommeren og minimere varmetab om vinteren. Varmeledningsevnen for pladerne er målt til 0,48 W/mK

## Sikkerhed

Fiber-cement bølgepladen er udstyret med indstøbte forstærkningsbånd af polypropylen, hvilket eliminerer behovet for et trædesikkert underlag, når de er korrekt monteret. Deres styrke og stivhed gør dem velegnede til tage, hvor der kræves sikker færdsel under installation og vedligeholdelse. Det anbefales dog, at færdsel på tagene kun sker i begrænset omfang og i overensstemmelse med gældende sikkerhedsforskrifter for tagarbejde

## Brand

Fibercement tagbølgepladen er klassificeret som A2-s1, d0 i henhold til EN 13501-1:2002.

## Farver og overflader

Tagpladerne kommer i standardfarverne Sort og Natur grå (ubehandlet). Disse plader er en lagervarer. De kan skaffes hjem i følgende farver: Tegl rød og Mokka.

## Nuanceforskelle

Fibercement tagbølgeplader kan have nuanceforskelle. Det skyldes de naturlige råvarer, der anvendes i produktionen. Evt. nuanceforskelle er uden betydning for holdbarheden og betragtes ikke som reklamationsgrundlag.